

Produktdatenblatt Haidaer Filtersand - Standardsorten
1. Kornverteilung

Kornklasse in mm	HF5	HF6	HF7	HF8	HF9	HF10
	0,4/0,8 Masseanteil in %	0,5/1,0 Masseanteil in %	0,63/1,0 Masseanteil in %	0,71/1,25 Masseanteil in %	1,0/1,6 Masseanteil in %	1,0/2,0 Masseanteil in %
>2,0	0	0	0	0	0	5
2,0/1,6	0	0	0	0	4	30
1,6/1,4	0	0	0	0	24	43
1,4/1,25	0	0	0	5	41	15
1,25/1,0	1	5	10	68	26	5
1,0/0,8	3	36	55	22	4	2
0,8/0,71	21	22	19	3	1	0
0,71 / 0,5	66	33	14	2	0	0
0,5 / 0,315	8	3	2	0	0	0
0,315 / 0,25	1	1	0	0	0	0
0,25/0,1	0	0	0	0	0	0
U=d60/d10	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5

2. chemische Analyse (Masseanteil in Gew.-%)

SiO ₂	>96	alle Sorten entsprechen Typ 1 der EN 12904
Fe ₂ O ₃	<0,3	
Al ₂ O ₃	<1,5	
CaO	<0,3	
K ₂ O	<1,0	
Na ₂ O	<0,5	

3. physikalische Kennwerte

Rohdichte	2,65kg/l
Schüttdichte	1,5kg/l
Kornform	kantengerundet
Sinterbeginn	>1.450°C
pH-Wert	ca. 7
Feuchte	<0,1%
Schlammstoffgehalt	<0,2%

Die oben aufgeführten Standardkornungen können je nach Kundenwunsch angepasst werden. Sondermischungen nach Ihren Anforderungen werden wir nach unseren technischen Möglichkeiten realisieren. Bei den Materialkennwerten handelt es sich um Durchschnittswerte, die nur zur Produktbeschreibung dienen und keine zugesicherten Eigenschaften darstellen. Zur Festlegung von Qualitätsvereinbarungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Künstler in unserer Verwaltung in Haida unter 03533 / 604-66 oder 0172 35 00 677 bzw. e-mail frank.kuenstler@wolff-mueller.de oder Herr Schöenfeld im Werk Quedlinburg unter 03946 / 702801 bzw. gerd.schoenfeld@wolff-mueller.de gern zur Verfügung.

Zertifizierung durch BÜV Nord-Ost GmbH Berlin unter Reg.-nr. NO-107/95-038-1

Verwaltung: Wolff & Müller Baustoffe GmbH, Am Kieswerk 2, 04932 Röderland

Quarzsandwerk Haida

Tel: 03533/604-0

Fax: 03533/604-11

Quarzsandwerk Quedlinburg

Tel: 03946/702801

Fax: 03946/526610

Stand Februar 2007