

Wolff & Müller Baustoffe GmbH  
Am Kieswerk 2  
04932 Röderland  
Tel. 03533 / 604-0

Werk Quedlinburg  
Gewerbegebiet Magdeburger Straße  
Groß Orden 25  
06484 Quedlinburg

## Produktdatenblatt Glassand Werk Quedlinburg

Materialkennwerte nach der Aufbereitung (Angaben in Masse-%):

chemische Zusammensetzung:	Körnung:	0,1 - 0,5 mm	
SiO <sub>2</sub>	> 99,5	Fraktion in mm	Anteil in Masse-%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0,025	0 – 0,125	<1
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0,1	0,125 – 0,250	13
CaO	< 0,02	0,250 – 0,355	42
MgO	< 0,02	0,355 – 0,500	41
Na <sub>2</sub> O	< 0,02	0,500 – 0,710	<3
K <sub>2</sub> O	< 0,02		
TiO <sub>2</sub>	< 0,02	Veränderungen sind durch Mischungen der	
BaO	< 0,02	Einzelfraktionen 0,1 – 0,355mm und	
Glühverlust	< 0,2	0,355 – 0,500mm möglich.	

Der Glassand ist gewaschen, entschlämmt und durch Dichtesortierung von Schwermineralien weitestgehend getrennt. Die angegebenen Werte stellen langfristige Mittelwerte dar und dienen nur zur Produktbeschreibung, gelten jedoch nicht als zugesicherte Eigenschaften. Diese sind in einer Qualitätsvereinbarung festzuschreiben. Dem Verwender obliegt die Prüfung der Einsetzbarkeit des Sandes in seinem Anwendungsgebiet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Künstler unter Tel. 03533 / 604-66 oder e-mail [frank.kuenstler@wolff-mueller.de](mailto:frank.kuenstler@wolff-mueller.de) .

Quedlinburg, den 15.06.2007