

Wolff & Müller Baustoffe GmbH
Am Kieswerk 2
04932 Röderland
Tel. 03533 / 604-0

Werk Quedlinburg
Gewerbegebiet Magdeburger Straße
Groß Orden 25
06484 Quedlinburg

Produktdatenblatt Reitplatzsand Werk Quedlinburg

Materialkennwerte nach der Aufbereitung (Angaben in Masse-%):

chemische Zusammensetzung:	Körnung:	0,1 - 0,6 mm	
SiO ₂	> 99,5	Fraktion	Anteil in Masse-%
Fe ₂ O ₃	< 0,05	0 - 0,125mm	1,0
Al ₂ O ₃	< 0,1	0,125 - 0,250mm	15,0
CaO	< 0,02	0,250 - 0,355mm	25,0
MgO	< 0,02	0,355 - 0,5mm	35,0
Na ₂ O	< 0,02	0,5 - 0,71mm	23,0
K ₂ O	< 0,02	0,71 - 1,0mm	1,0
TiO ₂	< 0,1		
BaO	< 0,02		
Glühverlust	< 0,2		

Der Glassand ist gewaschen, entschlämmt und durch Dichtesortierung von Schwermineralien weitestgehend getrennt. Die angegebenen Werte stellen langfristige Mittelwerte dar und dienen nur zur Produktbeschreibung, gelten jedoch nicht als zugesicherte Eigenschaften. Diese sind in einer Qualitätsvereinbarung festzuschreiben. Dem Verwender obliegt die Prüfung der Einsetzbarkeit des Sandes in seinem Anwendungsgebiet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Künstler unter Tel. 03533 / 604-66 oder e-mail frank.kuenstler@wolff-mueller.de .